



# NOVAGREY

## BIANCO/GRIGIO 07


STAMPATO su cartoncino NOVAGREY - 250 gr.

### NOVAGREY

- ECCELLENTI RIGIDITÀ E SPESSORE
- ELEVATO PUNTO DI BIANCO ANCHE SUL RETRO
- OTTIME PERFORMANCE NEL CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO
- CERTIFICATO PER PACKAGING ALIMENTARE

# NOVAGREY

## BIANCO GRIGIO 07

<b>07</b>	CARTONCINO DUPLEX PATINATO, RETRO GRIGIO / GD2 FULLY COATED WHITE LINED CHIPBOARD, GREY BACK / GD2
	<p>Doppia Patinatura – Pigmenti Naturali <i>Double Coating – Natural Pigments</i></p> <p>100% Macero Selezionato Bianco <i>100% Selected White Waste Paper</i></p> <p>100% Macero Selezionato <i>100% Selected Waste Paper</i></p> <p>100% Macero Selezionato Grigio <i>100% Selected Waste Paper</i></p> 

GRAMMATURA SUBSTANCE	SPESSORE CALIPER	VOLUMINOSITA' BULK	RIGIDITA' TABER STIFFNESS TABER		RIGIDITA' TABER STIFFNESS TABER		RIGIDITA' DIN (**) STIFFNESS DIN	
			g.cm		mN.m		N.mm	
			LONG-MD	TRASV-CD	LONG-MD-SM	TRASV-CD	LONG-MD	TRASV-CD
<b>270*</b>	350	1,30	86,0	29,0	8,4	2,8	16,1	5,0
<b>290*</b>	380	1,31	105.0	38.0	10.3	3.7	19.8	6.7
<b>320</b>	420	1,31	138.0	52.0	13.5	5.1	26.2	9.5
<b>350</b>	460	1,31	180.0	66.0	17.7	6.5	34.3	12.2
<b>385</b>	510	1,32	230.0	90.0	22.6	8.8	44.0	16.8
<b>400</b>	530	1,33	260.0	105.0	25.5	10.3	49.9	19.8
<b>435</b>	575	1,32	315.0	135.0	30.9	13.2	60.5	25.6
<b>450</b>	600	1,33	340.0	140.0	33.4	13.7	65.4	26.6
<b>500</b>	665	1.33	415.0	180.0	40.7	17.7	80.0	34.3
<b>550</b>	720	1,31	540.0	250.0	53.0	24.5	104.2	47.9

CONDIZIONI DI FORNITURA: QUANTITÀ MINIMA PER ORDINE TON.10 + FORMATI AUTOABBINABILI O LUCE MACCHINA  
SUPPLY CONDITIONS: ORDER MINIMUM QUANTITY TON 10 + SELF COMBINED OR WIDTH MACHINE SIZES

CONDIZIONI AMBIENTALI – TESTING CLIMATE CONDITIONS (UNI EN 20187:1994): T 23°C - RH 50%

CAMPIONAMENTO – SAMPLING	UNI EN ISO 186:2003	TOLLERANZE - TOLERANCES 95% DEI VALORI – 95% OF VALUES	
GRAMMATURA - SUBSTANCE	UNI EN ISO 536:2012	- 3%	+ 3%
SPESSORE – CALIPER	UNI EN ISO 534:2012	- 5%	+ 5%
VOLUMINOSITA' – BULK	UNI EN ISO 534:2012	- 5%	+ 5%
RIGIDITA' - STIFFNESS (**) I valori Taber sono misurati; i valori DIN sono calcolati. Taber figures are measured; DIN figures are calculated	ISO 2493-1:2010 ISO 2493-2:2011 DIN 53121:2014-08	- 15%	

	UNI ISO 2470-1:2016 UNI ISO 2470-2:2010	VALORI – VALUES	
		MIN	MAX
BIANCO COPERTINA - TOP BRIGHTNESS		80%	84%
STRAPPO IGT - DRY PICK IGT (M.V. OIL)	UNI ISO 3783:2008	50 cm/sec	
* COBB RETRO (60 secondi) – WATER ABSORPTION BACK (60 seconds)	UNI EN ISO 535:2014	120 g/m <sup>2</sup>	
CLASSIFICAZIONE CARTONE - BOARD CLASSIFICATION	DIN 19303: 2011-03		



## NOVA POPYRA

Paper Solutions & Services

NOVA POPYRA SRL

VIA 1° MAGGIO, 3 37069 VILLAFRANCA DI VERONA

TEL: 045/6304992 FAX: 045/6309254

info@novapopyra.it www.novapopyra.it



Il marchio della gestione forestale responsabile



Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste  
www.pefc.it

