



# NOVATREND

SILK E GLOSS

STAMPATO su cartoncino NOVATREND 250 gr.

## NOVATREND

- ECCELLENTI RIGIDITÀ E SPESSORE
- ELEVATO PUNTO DI BIANCO ANCHE SUL RETRO
- OTTIME PERFORMANCE NEL CONFEZIONAMENTO AUTOMATICO
- CERTIFICATO PER PACKAGING ALIMENTARE

# NOVATREND

## SILK E GLOSS

Proprietà	ISO						
Grammatura	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	65	70	75*	80	90
Spessore	(ISO 534)	(µm)	67	67	71	75	83
Masse	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	0.95	0.96	0.95	0.94	0.92
Grado di Bianco D 65	(ISO 2479)	(%)	92	93	94	94	95
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	120	120	120	120	120
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	93	93	94	94	94
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.4	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5
Opacità	(ISO 2471)	(%)	94	95	95	95	96
Lucido (Lehman)	(ISO 8254-1) (Taggi T480)	(%)	32	32	35	36	37
Lucio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Pre-press dati	ISO						
CIE L* value**	13655, M1	D50/2°	93	93	93	93	93
CIE a* value**	13655, M1	D50/2°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
CIE b* value**	13655, M1	D50/2°	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0

Raccomandata ICC-Profile: FOGRA 45L (ISO LWC Improved / ISO 12647-2:2013)

Proprietà	ISO						
Grammatura	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	65	70	75*	80	90
Spessore	(ISO 534)	(µm)	56	59	63	68	75
Masse	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	0.86	0.84	0.84	0.85	0.83
Grado di Bianco D 65	(ISO 2479)	(%)	92	92	92	93	93
Bianchezza CIE	(ISO 11475)	(%)	118	118	118	118	118
Tonalità L D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	92	93	93	93	93
Tonalità A D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
Tonalità B D 65	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.2	-7.2	-7.2	-7.8	-7.8
Opacità	(ISO 2471)	(%)	92	93	94	95	96
Lucido (Lehman)	(ISO 8254-1) (Taggi T480)	(%)	56	58	59	60	60
Lucio PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Pre-press dati	ISO						
CIE L* value**	13655, M1	D50/2°	92.5	92.5	93.5	92.5	93.5
CIE a* value**	13655, M1	D50/2°	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
CIE b* value**	13655, M1	D50/2°	-3.0	-3.0	-3.0	-3.3	-3.3

Raccomandata ICC-Profile: FOGRA 45L (ISO LWC Improved / ISO 12647-2:2013)



**NOVA POPYRA**  
Paper Solutions & Services

NOVA POPYRA SRL  
VIA 1° MAGGIO, 3 37069 VILLAFRANCA DI VERONA

TEL: 045/6304992 FAX: 045/6309254

info@novapopyra.it www.novapopyra.it



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile



Promuoviamo la  
Gestione Sostenibile  
delle Foreste  
www.pefc.it

